

Alsitex K

Armierungsgewebe für alsecco Fassadensysteme



ANWENDUNGSGEBIETE

Armierungsgewebe in Unterputzen, schiebefest und alkalibeständig zur Einbettung in Putzschichten aus: Armatop A, Armatop K. Einzusetzen, wenn die Oberfläche mit Hartbekleidung gestaltet wird.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Alkalibeständig
- Weichmacherfrei
- Hohe Reiß- und Zugfestigkeit
- Verschiebefest

TECHNISCHE DATEN

Flächengewicht	ca. 182 g/m ²
Maschenweite	ca. 5 x 8 mm ²
Zugfestigkeit	Kette: ≥ 2300 N/5 cm Schuss: ≥ 2300 N/5 cm

VERARBEITUNGSHINWEISE

Zu beachten sind die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartengenehmigung der zugrundeliegenden WDV-Systeme bzw. VHF und die Technischen Informationen der Produkte.

Verarbeitung	<p>Die Systemzugehörige Armierungsmasse in Bahnenbreite des Gewebes auf die Dämmplatten vollflächig in etwa 2/3 der Soll-Schichtdicke auftragen.</p> <p>Das Armierungsgewebe horizontal oder vertikal in die offene Armierungsmasse einlegen und faltenfrei einbetten. Benachbarte Gewebepanzen an den Stößen ca. 10 cm überlappen.</p> <p>Das Armierungsgewebe in die obere Hälfte der mindestens 4 mm dicken Armierungsschicht einarbeiten. Bei Armierungsschichtdicken ≥ 6 mm ist das Armierungsgewebe im oberen Drittel der Armierungsschicht einzuarbeiten.</p>
--------------	--

Das Armierungsgewebe nass in nass überspachteln so das eine vollflächige Abdeckung des Gewebe sichergestellt ist.

Bei der Verdübelung durch das Armierungsgewebe werden nach dem Auftragen der Armierungsmasse und dem Einarbeiten des Armierungsgewebe die Dübel durch die frische Armierungsmasse gesetzt. Danach werden die Dübelteller unverzüglich („frisch in frisch“) überputzt oder eine zweite Schicht Armierungsmasse aufgebracht.

Das Armierungsgewebe muss sich auch durch Aufbringen einer zweiten Schicht Armierungsmasse im oberen Drittel der Armierungsschicht befinden. Die einzuhaltende Armierungsschichtdicke richtet sich nach der im System anzuwendenden Armierungsmasse.

An Gebäudeöffnungen die systemzugehörigen Gewebestreifen verwenden.

Verbrauch ca. 1,1 m²/m²

LAGERUNG

Trocken, eben, spannungsfrei, vor anhaltender Sonneneinstrahlung, Aufheizung und mechanischer Belastung schützen.

Farbe Weiß
Verpackungseinheit Rolle 55 m², Palette 1.320 m²

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflusßbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

