

# Elementkleber F

Kunstharzdipersionsspachtel für Porenbetonelemente



## ANWENDUNGSGEBIETE

Verkleben von Porenbetonelementen.  
Nicht geeignet für Verfugungsarbeiten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geringes Schwindmaß
- Kraftschlüssige Verklebung durch spezielle Additive
- Sehr gute Grünhaftung
- Bei Temperaturen bis +5°C verarbeitbar
- Fein gefüllt, für geringste Lagerfugenstärken

## TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Acrylatdispersion
Spezifisches Gewicht	ca. 1,7 g/cm <sup>3</sup>

## VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen sauber, eisfrei, trocken und frei von haftmindernden Rückständen sein.
Verarbeitung	Pro 10 cm Dicke der Porenbetonelemente einen Strang $\geq 10$ mm Durchmesser auftragen.
Verbrauch	ca. 200 g/m Strang für alle Kleber Exakten Materialbedarf durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.
Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen die genannten Mindestverarbeitungstemperaturen nicht unterschritten werden.
Trocknungszeit	ca. 24 - 48 Stunden. Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.
Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser.

**LAGERUNG**

Kühl, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.  
Elementkleber F frostgeschützt lagern.

**LIEFERFORM**

Farbe	Naturweiß
Verpackungseinheit	Kunststoffpuppe ca. 3 kg netto

**SONSTIGE HINWEISE**

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Giscode	BSW20
Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01	Polyacrylatharz, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Aliphaten, Esteralkohol, Additive, Konservierungsmittel.
VOC-Gehalt	VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG: Dieses Produkt enthält max. 30 g/l.
Entsorgung	Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

**alsecco GmbH**  
Kupferstraße 50  
D-36208 Wildeck  
Telefon 03 69 22 / 88-0  
Telefax 03 69 22 / 88-330  
Internet: [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de)

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflußbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

