

# Füllschaum B1

Füllschaum zum Ausschäumen von Fugen zwischen Polystyrol- und Mineralwolledämmplatten



## ANWENDUNGSGEBIETE

Verschäumen offener Stoß- und Lagerfugen bis zu 5mm Breite zwischen Fassaden-Dämmplatten.  
Verfüllen und Abdichten von Hohlräumen und Fugen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sichere Vermeidung von Wärmebrücken
- Exaktes Dosieren durch schwach treibenden Schaum
- Sehr gute Haftung auf PS-Hartschaum, Hart-PVC etc.
- Schnelle Verarbeitung durch kurze Austritts- und Aushärtezeiten
- Schalldämmend
- Verwendbar auch längere Zeit nach Anbruch

## TECHNISCHE DATEN

Baustoffklasse	B1 nach DIN 4102
Treibgas	FCKW-frei
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,035W/(m K)
Aufschäumen	ca. 30 - 40 %
Wasseraufnahme	ca. 0,3 Vol.%
Temperaturbeständigkeit, dauerhaft	-40°C bis +90°C, kurzfristig +130°C

## VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen tragfähig, fettfrei, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. Haftflächen vor dem Verschäumen leicht anfeuchten.
Verarbeitung	Mit alsecco Montagepistole verarbeiten. Dose vor Gebrauch ca. 20 mal kräftig schütteln und auf Pistole schrauben.

	Spritzgerät mit Ventil stets nach unten halten. Austrittsmenge durch Betätigen des Abzugshebels und der Dosierschraube am Spritzgerät dosieren. Sparsam dosieren und im Strangverfahren verarbeiten. Bei mehreren Schichten zwischenfeuchten.
Verbrauch	Abhängig von Fugenbreite
Witterungshinweise	Verarbeitung bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C. Optimale Dosentemperatur: +20°C. Dosen nicht in praller Sonne aufbewahren.
Trocknungszeit	Abhängig von Umgebungsfeuchte, Temperatur und Schaumdicke: <ul style="list-style-type: none"><li>• nach ca. 10 Min. klebfrei</li><li>• nach ca. 45 Min. schneidbar</li><li>• nach ca. 24 Stunden überarbeitbar</li></ul>
Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Reiniger P

## LAGERUNG

Kühl, trocken und aufrecht stehend, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 12 Monate.  
Lagervorschriften der TRG 300 beachten!

## LIEFERFORM

Farbe	Hellgrau
Verpackungseinheit	Dose ca. 750 ml Inhalt ca. 45 Liter Füllvermögen

## SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise	Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Giscode	PU 80

**alsecco GmbH**  
Kupferstraße 50  
D-36208 Wildeck  
Telefon 03 69 22 / 88-0  
Telefax 03 69 22 / 88-330  
Internet: [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de)

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflüßbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.



FASSADENKOMPETENZ