

# Haftgrund Si

Pigmentierte, silikatgebundene Grundierfarbe für Silikatdekorputze



## ANWENDUNGSGEBIETE

Grundierfarbe zur Farbangleichung und Haftverbesserung vor der Schlussbeschichtung mit Silikatputzen. Anwendbar im Innen- und Außenbereich.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Wasserdampfdurchlässig
- Haftvermittelnd
- Haftungsverbessernd
- Saugfähigkeitsregulierend
- Reduziert das Risiko von Farbschattierungen bei nachfolgender Beschichtung mit eingefärbten Silikatputzen
- Griffige Oberfläche, da quarzgefüllt
- Bewirkt optimales und wirtschaftliches Auftragen des Dekorputzes

## TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Kaliwasserglas Acrylharzdispersion
Spezifisches Gewicht	ca. 1,8 g/cm <sup>3</sup>
VOC-Angaben	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat.A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.

## VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbereitende Arbeiten	Glas, Keramik, Klinker, Naturstein, lackierte, lasierte und eloxierte Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit Wasser entfernen.
Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. Zu verfestigende Untergründe mit Imprägniergrund Si grundieren.

Anmischung	Verarbeitungsfertig Mit max. 3 % Wasser verdünnbar.
Verarbeitung	Durch Streichen oder Rollen auftragen. Für gleichmäßigen Auftrag kurzflorige Rollen verwenden. Bei offenen Strukturen empfiehlt es sich, den Haftgrund im Farbton des folgenden Strukturputzes einzusetzen.
Verbrauch	ca. 0,35 - 0,45 kg/m <sup>2</sup> (ca. 200 - 250 ml/m <sup>2</sup> ) Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
Witterungshinweise	Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von +8 °C nicht unterschritten werden.
Trocknungszeit	ca. 2 - 6 Stunden Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.
Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser.

## LAGERUNG

Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 6 Monate.

## LIEFERFORM

Farbe	Naturweiß und eingefärbt
Verpackungseinheit	PP-Eimer ca. 20 kg netto

## SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise	Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Transport	Kein Gefahrgut
Giscode	M-SK01 1 K-Silikatfarben

**alsecco GmbH**  
Kupferstraße 50  
D-36208 Wildeck  
Telefon 03 69 22 / 88-0  
Telefax 03 69 22 / 88-330  
Internet: [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de)

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflußbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.



FASSADENKOMPETENZ