

Klebspachtel AF

Klebe- und Fugenspachtel für ORIGINAL MELDORFER®



ANWENDUNGSGEBIETE

Organischer Klebe- und Fugenspachtel zur Verklebung und Verfugung von ORIGINAL MELDORFER®. In der Anwendung mit ORIGINAL MELDORFER® org. Außenputz nach DIN EN 15824.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hohe Klebekraft
- Hoch elastisch
- Wasserabweisend
- A2-s1, d0 (nichtbrennbar) nach DIN EN 13501 in Verbindung mit ORIGINAL MELDORFER®

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Copolymerisat aus Vinylacetat / Ethylen / Methacrylsäureestern
Spezifisches Gewicht	ca. 1,74 g/cm ³
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s _d : ca. 0,33 m nach DIN EN ISO 7783
Wasserdurchlässigkeit	w: ca. 0,04 kg/(m ² h ^{1/2}) nach DIN EN 1062-3
Brandverhalten	A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbereitende Arbeiten	<p>Wegen unterschiedlicher Farbwirkung und Maßtoleranzen der Keramischen Bekleidungen muss das Material bei der Verlegung aus unterschiedlichen Verpackungen gemischt werden. Es sind dazu mehrere Verpackungen (mind. 4) gleichzeitig zu öffnen, Schräge Folge aus den Verpackungen zu entnehmen, Quermischen und anschließend zu verarbeiten.</p> <p>Die zu belegenden Flächen gleichmäßig mit durchgehenden Höhenmarkierungen (Schnurschlag) einteilen, um Arbeitsabschnitte festzulegen.</p> <p>Bei Normalformat (NF) hat ein Arbeitsabschnitt ca. 33 cm Höhe</p>
------------------------	---

	<p>(4 Verblendschichten à 71 mm und 4 Lagerfugen à 12 mm). Bei Dünnformat (DF) hat ein Arbeitsabschnitt ca. 32 cm Höhe (5 Verblendschichten à 52 mm und 5 Lagerfugen à 12 mm). Bei der Maßeinteilung Fixlinien (z. B. Fenster, Türen, Rollschichten etc.) beachten.</p>
Untergrundvorbehandlung	Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber, trocken und frei von haftmindernden Rückständen sein.
Anmischung	Verarbeitungsfertig Mit Elektrorührwerk aufrühren und ggf. mit geringer Wassermenge auf Verarbeitungskonsistenz einstellen.
Verarbeitung	<p>Klebepachtel AF auf die fertige, erhärtete Armierungsschicht streifenförmig innerhalb der angelegten Höhenmarkierungen mit einer Traufel auftragen und mit einer Zahntraufel (Zahnung 4 x 6 mm) waagrecht durchkämmen.</p> <p>Nur so viel Klebepachtel AF auftragen, wie vor Hautbildung mit ORIGINAL MELDORFER® belegt werden kann.</p> <p>ORIGINAL MELDORFER® mit schiebenden Bewegungen satt in den noch offenen Klebepachtel AF mit dem entsprechenden Fugenabstand eindrücken, so dass keine Hohllagen entstehen. Dabei am zweckmäßigsten von oben nach unten arbeiten und mit den ORIGINAL MELDORFER® Eckverblendern beginnen.</p> <p>Den noch offenen Kleber im Fugenbereich mit einem nassen 10 mm Flachpinsel gleichmäßig verstreichen und an die Flanken der ORIGINAL MELDORFER® so anarbeiten, dass ein dichter Anschluss zwischen Klebepachtel und ORIGINAL MELDORFER® sichergestellt ist.</p> <p>Um die Anhaftung der Materialien untereinander mittels mechanischer Verkrallung zusätzlich zu verbessern, wird bei Vollverfugung mit (ORIGINAL MELDORFER® Fugenmörtel AF) empfohlen, die Zahnung des (Klebepachtel AF) in den Fugen stehen zu lassen.</p> <p>Abschließend die Fläche mit einem Handfeger o. ä. abbürsten, um lose Mörtelreste zu entfernen.</p>
Verbrauch	<p>ca. 2,5 - 3,0 kg/m²</p> <p>Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.</p>
Witterungshinweise	<p>Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Temperaturen von +5 °C nicht unterschritten werden.</p> <p>Nicht auf durch die Sonne aufgeheizten Flächen, sowie bei Regen oder starkem Wind arbeiten.</p>
Trocknungszeit	<p>ca. 24 - 72 Stunden</p> <p>Abhängig von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit.</p>
Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser.

LAGERUNG

Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.

LIEFERFORM

Farbe Anthrazit, zementgrau, sandweiß

Verpackungseinheit PP-Eimer ca. 25 kg netto

SONSTIGE HINWEISE

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Zusätzliche Hinweise: Sollte Putz mit Ihren Augen in Berührung kommen, sofort mit viel Wasser auswaschen und einen Augenarzt aufsuchen. Tragen Sie lange Hosen! Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Putz. Betroffene Hautteile sind sofort gründlich mit Wasser zu säubern. Je länger frischer Putz auf Ihrer Haut verbleibt, umso größer ist die Gefahr von ernsten Hautschäden. Den Arbeitsschutzhinweisen des Herstellers während der Verarbeitungsphase sind unbedingt Folge zu leisten.

Giscode D2 Lösemittelarme Dispersions-Verlegewerkstoffe, aromatenfrei

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01 Polyvinylacetatharz, Silikate, Titandioxid, anorganische Buntpigmente, Wasser, Aliphaten, Additive, Konservierungsmittel.

VOC-Gehalt VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG: Dieses Produkt enthält max. 20 g/l.

Entsorgung Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflüßbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.



FASSADENKOMPETENZ