

# Mineralwolle-Dämmplatte 035 Laibung

Mineralwolle-Dämmplatte für Laibungen in alsecco Fassadensystemen



## ANWENDUNGSGEBIETE

Nicht brennbare Laibungsdämmplatten für geklebte sowie geklebt und gedübelte Systeme

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Freigezeichnet nach GefStoffV, ChemVerbotsV und EU-Richtlinie 97/69 (Anm. Q)
- Dämmplatte nach DIN EN 13162 - T5 - DS(70,-) - CS(10)TR2,5 - WL(P) – MU1
- Güteüberwacht nach DIN EN 13162
- Nichtbrennbar

## TECHNISCHE DATEN

Brandverhalten	A1 nach DIN EN 13501
Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	Bemessungswert: 0,035 W/(mK) nach DIN 4108-4
Abmaße	625 mm x 800 mm
Dicken	20 - 30 mm
Schmelzpunkt	$\geq 1000$ °C
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (nach DIN EN 13162)	$\geq 3,5$ kPa
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	ca. 1 nach DIN EN 12086
Rohdichte	ca. 120 kg/m <sup>3</sup>
Beschichtungen	Unbeschichtet

**VERARBEITUNGSHINWEISE**

Untergrundvorbehandlung	Untergründe entsprechend den Verarbeitungsvorschriften der Kleber vorbehandeln.
Verarbeitung als Dämmstoff	Je nach Untergrund mit systemzugehörigen Klebemörteln nach Punkt-Wulst-Methode oder Zahnbett-Methode (Klebeflächenanteil von mind. 40 %) verkleben. Kleberauftrag erfolgt, nach durchgeführter Pressspachtelung, auf der Dämmplatte. Dämmplatten dicht stoßen. Stoß- und Lagerfugen der Platten kleberfrei belassen. Die Dämmstoffe sollen hier mindestens 10 cm weit überbrücken und durch eine sichere Klebeverbindung beidseitig auflagern. Offene Fugen zwischen den Dämmplatten bei Fugenbreiten < 0,5 cm mit Füllschaum B1 verschließen, größere Fugen mit Dämmstoffstreifen schließen.
Hinweise	Der Dämmstoff ist nicht geeignet für die Aufnahme von Spiraldübeln und Montageelementen wie DoRondo-PE Montagerondelle und ZyRillos Montagezylinder, die ausschließlich im Dämmstoff verklebt werden. Die Befestigung von Anbauteilen erfolgt ausschließlich über entsprechende Montageelemente in Dämmstoffdicke. Unverputzte Dämmstoffplatten an der Fassade sind vor Feuchtigkeit zu schützen und baldmöglichst mit armiertem Unterputz zu beschichten. Beschädigte Dämmplatten dürfen nicht eingebaut werden.

**LAGERUNG**

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt.

**LIEFERFORM**

Farbe	braun-gelb
Verpackungseinheit	Siehe aktuelles Lieferprogramm

**SONSTIGE HINWEISE**

Sicherheitshinweise	Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Transport	Kein Gefahrgut
Abfallschlüssel	17 06 04 (Deponien der Klasse II, Hausmüll- und Bauschuttdeponien)

**alsecco GmbH**  
Kupferstraße 50  
D-36208 Wildeck  
Telefon 03 69 22 / 88-0  
Telefax 03 69 22 / 88-330  
Internet: [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de)

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflüßbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

