

# Norol Perfekt

Wand- und Deckenfarben für den Innenbereich



## ANWENDUNGSGEBIETE

Farbliche Gestaltung von Innenwandflächen.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Airlessauftrag möglich (spritzbar)
- Frei von foggingaktiven Substanzen
- Geruchsarm
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Matt
- Deckkraftklasse 1 gemäß DIN EN 13300
- Nassabriebklasse 3 gemäß DIN EN 13300 (waschbeständig)
- Schadstoffgeprüft gem. TÜV-Zertifikat
- Wasserdampfdurchlässig

## TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Kunststoffdispersion
Dichte	ca. 1,6 kg/l
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	$s_d < 0,1$ m
VOC-Angaben	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

## VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung

Alle Untergründe müssen tragfähig, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.

Zu verfestigende und saugende Untergründe sind mit Hydro-Tiefgrund zu grundieren. Hydro-Tiefgrund darf je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit

Verarbeitung	<p>Wasser max. 1:2 verdünnt werden.</p> <p>Norol satt und gleichmäßig in einem Anstrich, mit max. 3 % Wasser verdünnt, auftragen.</p> <p>Auf kontrastreichen Flächen kann ein vorheriger Grundanstrich, mit max. 5 % Wasser verdünnt, erforderlich sein.</p> <p>Nass in Nass im Kreuzgang verschlichten.</p> <p>Eine Verarbeitung durch Spritzen ist möglich.</p>
Verbrauch	<p>ca. 160 - 200 ml je Lage pro m<sup>2</sup></p> <p>Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.</p>
Witterungshinweise	<p>Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen Werkstoff-, Untergrund-, und Lufttemperaturen von +5 °C nicht unterschritten werden.</p>
Trocknungszeit	<p>ca. 2 - 6 Stunden</p> <p>Abhängig von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Untergrundbedingungen auch länger.</p>
Reinigung der Werkzeuge	<p>In frischem Zustand mit Wasser und Seife.</p>

## LAGERUNG

Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 1 Jahr.

## LIEFERFORM

Chargenhinweise	<p>Vor der Verarbeitung ist die Richtigkeit der Farbausmischung zu prüfen, da nach der Verarbeitung keine Farbtonbeanstandung berücksichtigt werden können. Innerhalb verschiedener Chargen und bei Nachbestellung von Sonderfarbtönen müssen geringfügige Farbabweichungen in Kauf genommen werden. Auf einer geschlossenen Fläche dürfen nur Produkte aus einer Charge verwendet werden; ggf. mischen.</p>
Farbe	<p>Weiß, Altweiß und eingefärbt</p>
Verpackungseinheit	<p>PP-Eimer ca. 15 l</p>

## SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise	<p>Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.</p>
Transport	<p>Kein Gefahrgut</p>
Giscode	<p>M-DF01 Dispersionsfarben, lösemittelfrei</p>

**alsecco GmbH**  
Kupferstraße 50  
D-36208 Wildeck  
Telefon 03 69 22 / 88-0  
Telefax 03 69 22 / 88-330  
Internet: [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de)

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflusbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

