

relaX Additiv

Offenzeitverlängerer für den alsecco Siliconharzputz T, speziell für sommerliche Temperaturen



ANWENDUNGSGEBIETE

Additiv zur Verlängerung der Offenzeit des alsecco Siliconharzputz T, speziell bei sommerlichen Temperaturen. Verhindert ein zu schnelles Austrocknen des Putzes und ermöglicht ein leichtgängigeres und sauberes Strukturieren.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verhindert das zu schnelle Austrocknen des Siliconharzputz T
- Reduziert Schwindrisse und Poren
- Reduziert das Risiko von sichtbaren Übergängen an Gerüstlagen
- Ermöglicht ein leichtgängiges Strukturieren
- Flexible Anwendung an der Baustelle

TECHNISCHE DATEN

Bindemittelbasis	Wässrige Emulsion
Spezifisches Gewicht	ca. 1,0 g/cm ³

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbereitende Arbeiten	Fensterbänke und Anbauteile abkleben. Additiv umfüllen Das relaX Additiv in eine Drucksprühflasche umfüllen, vorher gut schütteln. Das relaX Additiv nicht direkt mit dem Putz vermischen.
Anmischung	Verarbeitungsfertig, vor Gebrauch gut schütteln.
Verarbeitung	alsecco Siliconharzputz T aufziehen

Siliconharzputz T entsprechend den Verarbeitungshinweisen aus dem Produktdatenblatt aufziehen.

Additiv aufsprühen

Das relaX Additiv unmittelbar nach dem Aufziehen des Siliconharzputzes auf die unstrukturierte Fläche, in einem Abstand von ca. 30 cm zur Wand aufsprühen.

Das Additiv ist so aufzutragen, dass eine gleichmäßige Benetzung erfolgt und ein einheitlicher Film auf der zu strukturierenden Oberfläche entsteht. Beim Aufsprühen die Übergangsbereiche nicht zu stark überlappen um Materialanhäufungen und damit Abläufer zu vermeiden.

Bereits strukturierte Flächen nicht erneut benetzen. Immer ganze Fassadenflächen mit dem relaX Additiv ausführen. Ein nachträglicher oder nur partieller Auftrag des Additivs beeinflusst das optische Erscheinungsbild der Putzstruktur.

Oberputz strukturieren

Nach kurzer Standzeit den Putz mit einer Kunststofftraufel verreiben.

Bei gleichen Witterungsbedingungen wird bei Verwendung des Siliconharzputz T in Verbindung mit dem relaX Additivs die Offenzeit verlängert. Richtwert, ca. zweifache Offenzeit.

Reinigung

Mit dem Additiv besprühte Flächen wie z.B. Fensterbänke oder -rahmen sind innerhalb von 24 Stunden mit Wasser und ggf. Spülmittel zu reinigen.

Verbrauch	ca. 100 - 120 ml/m ² Exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.
Mindestauftragsmenge	ca. 100 ml/m ²
Witterungshinweise	Es gelten die Verarbeitungsbedingungen des Siliconharzputz T mit der Abweichung, dass bei Verwendung des relaX Additiv Temperaturen von +20°C nicht unterschritten werden dürfen.
Trocknungszeit	Keine Veränderung der Trocknungszeit durch das Additiv. ca. 1 -2 Tage Putztrocknung, in Abhängigkeit von Temperatur, Schichtdicke und relativer Luftfeuchtigkeit.
Reinigung der Werkzeuge	In frischem Zustand mit Wasser.

LAGERUNG

Kühl, frostgeschützt, haltbar in original verschlossener Verpackung mind. 6 Monate.

LIEFERFORM

Artikel	Gebinde
relaX Additiv	Kanister 10 l, Pal. 600 l

Farbe	weißlich
Verpackungseinheit	Kanister ca. 10 l

SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitshinweise	Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.
Transport	Kein Gefahrgut
Giscode	BSW20
Abfallschlüssel	Produkt: Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, ein eingetrocknete Materialreste als Bau und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfall sollt nicht über Abwässer entsorgt werden. Verunreinigte Verpackungen: Nur restentlertes Gebinde zum Recycling geben. Abfallschlüssel-Nr. gebrauchtes Produkt 080112, Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen.
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG: Dieses Produkt enthält max. 1 g/l.
Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01	Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
Internet: www.alsecco.de

Die vorgenannten Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens, basierend auf langjährigen Erfahrungen und Prüfungen. Sie gelten in Ergänzung zu unseren Verarbeitungsrichtlinien. Eine Verbindlichkeit für die grundsätzliche Gültigkeit unserer Empfehlungen kann wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit des Untergrundes und der Vielseitigkeit in der Anwendung und Verarbeitung, die außerhalb unseres Einflüßbereiches liegen, nicht übernommen werden. Empfehlungen unserer Mitarbeiter, die von den Angaben unserer Unterlagen abweichen, bedürfen der Schriftform. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachberater nach den jeweils gültigen Produktdatenblättern.

