

# Alsitherm PUR 024



## Technische Daten

Bestimmte Verwendung(en)	Fassadendämmplatte
Wärmeleitfähigkeit	0,024 – 0,026 W/(m · K) nach DIN 4108 (Abhängig von der Dicke)
Dicke	20 – 300 mm
Dämmplattenformat	1000 x 500 mm

## Inhaltsstoffe

Produktcode/GISCODE	Kein Giscode
VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG	0 %
VOC-Gehalt LEED [less water]	<1 g/l
Blei, Cadmium, Chrom VI *	nicht enthalten
Halogenierte Treibmittel *	nicht enthalten
Hexabromcyclododecan (HBCD)	nicht enthalten
SVHC >0,1% - Substances of Very High Concern	nicht enthalten
(* kein Rezepturbestandteil)	

## Umweltsiegel

## Gebäudezertifizierungen - DGNB

Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (Systemversionen 2018 und 2015)

Nr.	Einsatzort	Produkttyp	Betrachtete Stoffe / Aspekte	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
40	Kunstschäum-Dämmstoffe für Gebäude und Haustechnik	PS/XPS/PUR-Dämmprodukte, flexible TGA-Dämmungen (Kautschuk und PE)	Halogenierte Treibmittel *	Ja	Ja	Ja	Ja
41	Kunstschäum- Dämmstoffe (Gebäude und Haustechnik inkl. Heiz- und Kühlflächen)	PS / XPS-, PUR- / PIR-, Resol-Platten	Hexabromcyclododecan (HBCD) Flammenschutz	Ja	Ja	Ja	Ja

## Gebäudezertifizierungen - LEED

LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials) Anforderungen erfüllt (da Verwendung außen)  
 LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3) Anforderungen erfüllt (da Verwendung außen)

Produktkategorie Keine Kategorie anwendbar

VOC-Limit ---

Limit erfüllt ---

AgBB-Prüfung Nicht geprüft

Recyclinganteil nicht enthalten

Produktionsort DAW SE

Roßdörfer Straße 50

DE-64372 Ober-Ramstadt